

Berichtigungen.

Seite 5 Zeile 9 v. u. lies: stechend, statt: stehend.

Seite 43 Zeile 9 v. o. lies: 1874, anstatt: 1870. Zeile 1 v. u. füge hinzu:
Seite 386.

Seite 77 Zeile 1 v. u. lies: Klotzschwarz, statt: Schwarzklotz.

Seite 176 im Namenregister lies: Vinant, statt: Vinaut.

Ergänzung zu Seite 165:

Muster Nr. 10: Prud'homme-Artikel

ist in einer russischen Zeugdruckerei nach folgender Vorschrift hergestellt:

Anilinschwarz.

15 kg Anilin,
f 16^{1/2} „ Salzsäure 18°,
1 120 l Wasser,
8^{1/2} kg Natriumchlorat,
40 l lauwarmes Wasser,
43 kg Lösung von Ferrocyanatrium 10° Bé. [10 kg : 50 l Wasser].

Blauätze.

1 kg 100 g Thionin 0 (Farbw. Höchst),
1 „ Essigsäure,
8 „ Gummiverdickung 400 : 1000,
4 „ Zinkacetat 20° Bé.,
2 „ Natriumacetat (trocken),
8 „ Weifs KS,
1/2 „ Wachslösung,
1/2 „ Glyzerin.

Für **Gelb**: 1 kg Auramin 0; 50 g Homophosphin G (Farbw. Mülheim).

Für **Violett**: 870 g Violett 2 R (Bayer).

Für **Rosa**: 2 kg 750 g Rhodamin 6 G.

Weifs KS.

10 l Kaliumsulfit 40° Bé.,
3 kg British gum trocken.

Grau: 7250 g Gummiverdickung 400 : 1000, 3150 g Alizarinblau SR in Teig (B.A. S.F.), 3500 g Zinkacetat 20° Bé., 2500 g Weifs KS, 300 g Glyzerin.

Die Stücke werden nach dem Foulardieren in der Schwarzfarbe in der Hot flue «getrocknet», mit den Anilinfarben bedruckt und im kleinen Mather-Platt 1 Minute gedämpft. Dann werden sie in der Breitwaschmaschine in Wasser von 50° C. gespült und auf dem Trockencylinder kontinuierlich getrocknet.
